

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl stellt sich als ein elastoplastischer Dichtstoff mit putzähnlicher Oberflächenstruktur dar.

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl ist aus einem hochwertigen, wasserhaltigen Polymer in Verbindung mit feinstrukturierten Füllstoffen, unter anderem aus Marmor, hergestellt.

Über die nach der Anwendung, vorliegenden Oberflächenstruktur ist KIM-TEC Maler- und Strukturacryl optimal geeignet für das Verschließen von Putz- und Setzrissen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl ist:

- Lösungsmittelfrei
- Pastös eingestellt, somit auch für senkrecht verlaufende Risse geeignet
- Kann im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden
- Stellt sich mit einer rauen, putzähnlichen Oberflächenstruktur dar
- Haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen
- Ist witterungs- und altersbeständig
- Zeigt einen geringen Volumenschwund
- Ist nach 24 Stunden mit den meisten Farben überstreichbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl ermöglicht das kurzfristige Verschließen von Putz- und Setzrissen an Mauerwerksflächen im Innen- und Außenbereich.

Maler- und Strukturacryl

Artikel Nr. 5160211
EAN: 4021799135922

Stand: Februar 2017

— **PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE**

— **PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE**

— **KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE**

— **REINIGUNGSMITTEL**

— **LACKE UND FARBEN**

TECHNISCHE DATEN

Hautbildungszeit*	15 – 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C

* bei einer Temperatur von 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Shore A-Härte (ISO 868)	Ca. 25
Dauerhafte Flexibilität	Ist gegeben
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C

VERARBEITUNG

Die im Putz oder Mauerwerk vorliegenden Risse müssen trichterförmig geöffnet werden. Lose anhaftende Teile und Staub soweit entfernen, dass eine feste Randzone vorliegt.

Das Rissinnere sowie die den Riss umgebende Oberfläche leicht anfeuchten.

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl frei von eingeschlossenen Luftblasen in den Riss einspritzen.

Die Produktoberfläche in der Form mit Wasser glätten, dass eine Verbindung zum umgebenden Mauerwerk entsteht.

Das eingebrachte Produkt muss vor Regen geschützt werden bis sich eine widerstandsfähige Haut gebildet hat.

Verunreinigungen mit frischem KIM-TEC Maler- und Strukturacryl können problemlos mit Wasser entfernt werden.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

KIM-TEC Maler- und Strukturacryl ist nicht geeignet als Dichtungsmaterial bei Dehnungsfugen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +30 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

- 2 -

Maler- und Strukturacryl

Artikel Nr. 5160211
EAN: 4021799135922

Stand: Februar 2017

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0
Fax: +49 (0) 9334/978-111

HERSTELLER

**KIM JAROLIM**
Im- und Export GmbH