

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Lack-Spray bietet ein Farbexates Sprühlackieren nach den vorgeschriebenen Standards der RAL-Skala.

RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen.

**Lack-Spray
Alle Farben**

Stand: Juli 2014

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Große Farbtonvielfalt
- Normierte Qualität der Farbtöne
- Geeignet für Innen und Außen
- Optimal zum Ausbessern und Erneuern
- Einfach in der Handhabung
- Überzeugend in der Wirkung

ANWENDUNGSGEBIETE

- ❖ Möbelbau
- ❖ Metallbau
- ❖ Objekteinrichtungen
- ❖ Dekoratives Sprühlackieren
- ❖ Farbidentische Reparatur

VERARBEITUNG

Die Oberflächen die zur Lackierung vorgesehen sind müssen fett- und ölfrei sowie trocken und sauber sein. Je nach vorliegender Oberfläche muss das zu lackierende Material entrostet, gespachtelt und geschliffen werden. Die Flächen die nicht lackiert werden sollen, müssen mit Papier und Klebeband abgeklebt werden. Danach mit KIM-TEC Haftgrund die Oberfläche grundieren.

Die optimale Verarbeitungstemperatur für Sprühlack und Untergrund liegt bei +20°C bis +25°C. Die direkte Sonneneinstrahlung auf dem Untergrund und Wind bei der Lackierung sollen vermieden werden.

Die Lackspraydose mindestens 2 Minuten ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln gründlich schütteln um die Farbpigmente gleichmäßig zu verteilen

Die Aerosoldose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Sprühabstand von 20- bis 25 cm den Lack im Kreuzgang (senkrecht/waagrecht) auftragen.

— **PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE**

— **PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE**

— **KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE**

— **REINIGUNGSMITTEL**

— **LACKE UND FARBEN**

Mit dem Sprühen immer ausserhalb der zu beschichtenden Fläche beginnen.

Mehrere dünne Schichten auftragen. Zwischen den einzelnen Sprühvorgängen eine Wartezeit von 3 – 5 Minuten einhalten.

Bitte für ausreichende Belüftung sorgen.

Lack-Spray Alle Farben

Stand: Juli 2014

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis $+30^{\circ}\text{C}$, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Lieferbare Farbtöne

RAL 7035	Lichtgrau
RAL 3000	Feuerrot
RAL 2011	Tiefenorange
RAL 5015	Himmelblau
RAL 8011	Nussbraun
RAL 1021	Rapsgelb
RAL 6018	Gelbgrün
RAL 5010	Enzianblau
RAL 7032	Kieselgrau
RAL 6011	Resedagrün
RAL 6005	Moosgrün
RAL 7016	Anthrazitgrau

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

- 2 -

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0
Fax: +49 (0) 9334/978-111

HERSTELLER

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH