

First-, Kehl- und Gratband

selbstklebender Anschlussstreifen aus dem Material der Diffucell Unterdeckbahn

zur fachgerechten Herstellung regensicherer An- und Abschlüsse an First, Kehlen und Graten

das fachgerechte Zubehör zu

Steildach-Dämmsystemen mit werkseitig aufkaschierter Diffucell-Unterdeckbahn
 (puren puren Perfect, puren Dämmschalung, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonic)



puren Diffucell UDB

Technische Daten

Eigenschaft	Norm / Prüfverfahren	Einheit	Kenngröße	Toleranz		
Material	Unterdeckbahn DIN EN 13859-1 UDB-A, als Behelfsdeckung geeignet PP-Vlies-Folien-Kombination. Aufbau 3-lagig (PP-PP-PP) Oberseite grau, Unterseite mit selbstklebender Acrylatbeschichtung					
Abmessungen						
Länge	DIN EN 1848-2	m	20			
Breite	DIN EN 1848-2	mm	220			
Verbunddicke	DIN EN 1849-2	mm	0,86			
flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-2	g/m²	170	+8%	-8%	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	DIN EN 1928 Methode A	Klasse	W1			
Schlagregentest TU Berlin	bestanden					
erhöhte Anforderung zur Alterung	erfüllt					
Freibewitterungszeit	UV-Stabilität	Monate	3			
	als Behelfsdeckung	Monate	2			
Temperatureinsatzbereich		°C	-40 / +100			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	S _d DIN EN ISO 12572	m	< 0,1			
Zugverhalten: Höchstzugkraft	längs quer	DIN EN 12311-1	N/50mm	320	+30	-30
				260	+30	-30
Zugverhalten: Dehnung	längs quer	DIN EN 12311-1	%	100	+50	-50
				100	+50	-50
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	längs quer	DIN EN 12310-1	N	230	+30	-30
				240	+30	-30
Brandverhalten	normalentflammbar					
Brandverhaltensklasse	RtF (EU)	DIN EN 13501-1		E		



DIN EN 13859-1:2014