

Vedaseal MKG-Haftreiniger

FÜR NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedaseal MKG-Haftreiniger	Reiniger und Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe für Abdichtungslösungen mit Vedaseal 1K.
Regenfest* nach	Ca. 15 Minuten
Überarbeitbar* nach	Ca. 15 Minuten
Farbton	Farblos
Lieferform	1,00 l Weißblechflasche
Materialverbrauch	Ca. 0,1 l/m ²
Anwendungsbereich	Vedaseal MKG-Haftreiniger wird als Reiniger und Haftvermittler auf Aluminium (eloxiert), Edelstahl (z. B. V2A, V4A), Stahl, Stahlblech (unbehandelt/unvergütet), verzinktem Stahl, Titanzink, sowie Glas, PVC (Hart) und GFK bei der Anwendung von Vedaseal 1K eingesetzt. Vedaseal 1K ist nicht mit Kupfer verträglich.



*Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	
Grundsätzliches	Bei der Überarbeitung mit Vedaseal 1K müssen alle Metalle, PVC (Hart) und GFK vor dem Auftrag von Vedaseal MKG-Haftreiniger aufgeraut werden.
Untergrund	Neue metallische Untergründe ohne Oxidationsrückstände mit Vedaseal Reinigungsverdünnung vor dem Überarbeiten gründlich säubern. Dabei sind Öle, Fette und trennend wirkende Substanzen zu entfernen. Mit Anhaftungen verschmutzte oder oxidierte Flächen sind zu schleifen, Verschmutzungs-/ Oxidationsrückstände sind anschließend mit Vedaseal Reinigungsverdünnung zu entfernen.
Temperaturen	Der Vedaseal MKG-Haftreiniger ist bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen von +5° C bis +40° C verarbeitbar. Die Bauteiltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +21° C.
Anwendung	<p>Der Vedaseal MKG-Haftreiniger wird gründlich geschüttelt und mittels eines sauberen, fusselfreien Tuches gleichmäßig in kreisenden Bewegungen und leichtem Druck auf die Oberfläche aufgebracht. Hier sind 100 g/m² des Vedaseal MKG-Haftreiniger ausreichend. Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen.</p> <p>Der Vedaseal MKG-Haftreiniger ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche, mit der Vedaseal 1K Abdichtung zu überarbeiten. Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie in einer Tagesleistung mit Abdichtungsmaterial überarbeitet wird. Geschieht dies nicht, muss der Vedaseal MKG-Haftreiniger durch abschleifen oder abwaschen mit einem leicht mit Vedaseal Reinigungsverdünnung angefeuchtetem Tuch entfernt werden.</p> <p>Auf keinen Fall darf Vedaseal MKG-Haftreiniger ohne vorhergehende Reinigung noch einmal aufgebracht werden.</p>
Lagerungshinweise	<p>Vedaseal MKG-Haftreiniger ist kühl und trocken bei +5° C bis +30° C zu lagern. Originalgebinde sind 12 Monate lagerfähig.</p> <p>Für eine optimale Verarbeitbarkeit empfiehlt es sich, Vedaseal MKG-Haftreiniger bei Raumtemperatur zu lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.</p>
Entsorgungshinweis	Gebindeentsorgung: Interseroh-Nr. 141 639
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter bmigroup.de zur Verfügung.
Zusätzliche Verbraucherhinweise	<p>Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen.</p> <p>Die Verbrauchswerte erhöhen sich bei niedrigen Temperaturen.</p> <p>Vedaseal MKG-Haftreiniger dürfen systemfremde Stoffe nicht zugemischt werden, es dürfen keine anderen Materialien als die von Vedag angegebenen verwendet werden.</p>

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 01/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung
Vedag

T 0951 1801 9521

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg

bmigroup.de

Seite 2 von 2