

Vedaseal FPO-Primer

FÜR KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKBAHNEN.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedaseal FPO-Primer	Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler zur Grundierung von Abdichtungsuntergründen, der in Abstimmung mit der BMI-Anwendungstechnik auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen eingesetzt wird, z.B. PVC, FPO, EPDM und verschiedene andere Kunststoffabdichtungsbahnen.
Regenfest* nach	20 Minuten
Überarbeitbar* nach	20 Minuten
Farbton	Farblos
Lieferform	Dose zu 0,30 l
Materialverbrauch	Max. 0,10 l/m ²



*Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	
Voraussetzungen	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett, Talkum und anderen trennenden Substanzen sein.</p> <p>Die Untergrundhaftung und Verträglichkeit ist immer zu prüfen und Objektbezogene Eignungsversuche (Einzeltests) durchzuführen. Die Grundierungstabelle und Verarbeitungsvorschriften sind vor der Verwendung der Produkte zu beachten.</p> <p>Der Vedaseal FPO-Primer ist bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen von +5°C bis +40°C verarbeitbar. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 21°C.</p>
Verarbeitung	<p>Vedaseal FPO-Primer ist Gebrauch gut zu schütteln.</p> <p>Der Untergrund ist wie folgt vorzubereiten:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Reinigung mit einem mit Vedaseal Reinigungsverdünnung angefeuchtetem Tuch▪ Anrauen mit ZEC-Scheibe, Körnung P40-P60▪ Schleifstaub entfernen▪ Reinigen mit Vedaseal Reinigungsverdünnung▪ Pinsel durch Eintauchen in das Gebinde befeuchten (Achtung: Vedaseal FPO-Primer darf nicht auf die Fläche geschüttet werden), Pinsel mit maximal 100 g/m² Vedaseal FPO-Primer gleichmäßig in kreisenden Bewegungen mit leichtem Druck auf die Oberfläche reiben. <p>Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen.</p>
Wichtiger Hinweis:	<p>Der Vedaseal FPO-Primer ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche, mit der Vedaseal-1K Abdichtung zu überarbeiten. Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie in einer Tagesleistung mit Abdichtungsmaterial überarbeitet wird. Geschieht dies nicht, muss der Vedaseal FPO-Primer durch abschleifen oder abwaschen mit einem leicht mit Vedaseal Reinigungsverdünnung angefeuchteten Tuch entfernt werden.</p> <p>Auf keinen Fall darf der Vedaseal FPO-Primer ohne vorhergehende Reinigung noch einmal aufgebracht werden.</p>
Lagerungshinweise	<p>Vedaseal FPO-Primer ist kühl und trocken bei +5 °C bis +30 °C zu lagern. Originalgebinde sind 12 Monate lagerfähig.</p> <p>Für eine optimale Verarbeitbarkeit empfiehlt es sich, Vedaseal FPO-Primer bei Raumtemperatur zu lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.</p>
Entsorgungshinweis	Gebindeentsorgung: Interseroh-Nr. 141 639
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter bmigroup.de zur Verfügung.
Zusätzliche Verbraucherhinweise	<p>Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen.</p> <p>Die Verbrauchswerte erhöhen sich bei niedrigen Temperaturen.</p> <p>Dem Vedaseal FPO-Primer dürfen systemfremde Stoffe nicht zugemischt werden, es dürfen keine anderen Materialien als die von Vedag angegebenen verwendet werden.</p>

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 01/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung**Vedag**

T 0951 1801 9521

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdach GmbH

Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg

bmigroup.de