

# Technische Information

## VEBATEC DACHRINNENKLEBER SILBER - METALLIC

- Kleben und Dichten von Dachrinnen
- Haftstark
- Alterungsbeständig
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei

**BESCHREIBUNG:** VEBATEC DACHRINNENKLEBER ist eine sehr haftstarke Klebe- und Dichtungsmasse, lösungsmittelfrei, mit sehr gutem Klebe- und Abdichtungsvermögen für den Dachbereich, speziell der Wasserableitung im Dachbereich. Verwendung auf Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Titanzink, Kunststoffe\*, Ziegelwerkstoffe, Mauerwerk, uvm. Besitzt eine schnelle Durchhärtung bei einer hohen Weiterreißfestigkeit und eignet sich besonders für Verbindungen, welche dynamisch belastet werden oder die zu verklebenden Materialien unterschiedliche Ausdehnungen besitzen. VEBATEC DACHRINNENKLEBER ist nach der Aushärtung schleifbar und überlackierbar. (Farbverträglichkeit im Eigenversuch testen)

**EINSATZBEREICHE:** Innen- und Außenbereich.  
Durch die silbermetallic – Optik des Dachrinnenklebers gleicht das Erscheinungsbild einer Weichlot – Naht.

**ANWENDUNG:** VEBATEC DACHRINNENKLEBER ist für den Einsatz auf trockenen Untergründen geeignet. Gleichfalls ist die Anwendung auf feuchten, nicht saugenden Untergründen, möglich.

**ABDICHTEN:** Bei der Verwendung als Dichtstoff: Die Fugenflanken und Untergründe müssen tragfähig, fett- und staubfrei sein. Mit VEBATEC DACHRINNENKLEBER kann mit Vebatec Glättmittel geglättet werden.

**VERKLEBEN:** Punktformig oder in Raupen aufbringen.  
Vor Anwendung Testverklebung durchführen.

VEBATEC DACHRINNENKLEBER kann auch außerhalb des Dachbereichs, als Kleb- und Dichtstoff, verwendet werden.

Nicht geeignet ist das Produkt für Unterwasserfugen in Schwimmbädern, Tauchbecken etc., so wie im Einsatz an Tankanlagen, Bitumenuntergründen, PP, PE und Teflon. Bei Natursteinen kann es zu Randzonenverfärbungen kommen – Vorversuche durchführen.

### TECHNISCHE DATEN:

Offene Zeit (23°C): ca. 5 Minuten  
Aushärtung: ca. 2 mm/24 Std.  
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C  
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C  
Härte - Shore A: ca. 45  
Zugfestigkeit (DIN 53540): ca. 2,4 N/mm<sup>2</sup>  
Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei  
Farbe: Silbermetallic

**VERARBEITUNG:** Die zu verklebenden Substrate müssen staub-, fett-, und ölfrei sein. Bei Bedarf vorher abschleifen. Farben, Lacke und Kunststoffe müssen mit VEBATEC DACHRINNENKLEBER SILBER METALLIC verträglich sein. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen.

**LAGERUNG:** Zwischen +5°C und +25°C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze schützen.

### LIEFERFORM:

Schutzmaßnahmen: Dieses Produkt ist außerhalb der Gefahren-Kennzeichnung. Dennoch sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden:  
Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.  
Berührungen mit der Haut vermeiden.  
Bei der Verarbeitung nicht trinken, essen oder rauchen.

**HINWEIS:** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

06.2024