

METODO SPRAY

SPRUZZARE LENTAMENTE

1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.



Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

PRIMO GIORNO

1 - AGITARE E PREPARARE

2 - PRIMA MANO

3 - RASTRELLARE

4 - SECONDA MANO



5L

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).



800ml

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.



Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.



Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

SECONDO GIORNO

5 - TERZA MANO

24h




Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

24h

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

DESTINAZIONI D'USO




Usò decorativo



Traffico pedonale occasionale



Zone carrabili



Sotto gli arredi

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METODO DI MISCELAZIONE

1 - MISCELARE

2 - VERSARE

3 - COMPATTARE



Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume. Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.

ESEMPIO:
Ogni 5L (5kg) di EASIHOLD permettono di miscelare circa 125L (188kg) di pietre.



Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.



Compattare le pietre o il paccame. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

DESTINAZIONI D'USO



Traffico pedonale occasionale



Uso decorativo



Zone carrabili



Sotto gli arredi

Utilizzare solo pietre lavate e asciutte

Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.

Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

SPRAY METHOD

SPRAY SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

EASIHOLD



DAY ONE

DAY TWO

1 - PREPARATION

2 - FIRST COAT

3 - RAKE

4 - SECOND COAT

24h

5 - THIRD COAT

24h

RECOMMENDATIONS



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and pour EASIHOLD into the sprayer. It is recommended to use a airless sprayer.



Apply the first coat to the clean dry surface, spraying slowly and in a controlled manner, ensuring even coverage.



After applying the first coat, rake or move the rocks to expose the uncoated material. This ensures that the surface is sufficiently covered with EASIHOLD.



For the second coat, follow the same method as in phase 2. Once uniform coverage is achieved, compact the surface to obtain the best adhesion result.

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h




Once the first two coats are dry, apply the third and final coat to the surface. Allow to dry and if necessary, repeat the application for greater hold.

24h

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			

AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

INTENDED USE




Decorative use



Occasional pedestrian traffic



Driveways



Underneath Furniture



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

MIXING METHOD

1 - MIX



Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all the material is evenly covered.

2 - POUR



Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT



Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

INTENDED USE



Occasional pedestrian traffic



Decorative use



Driveways



Underneath furniture

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			

AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²



Nur gewaschene
und trockene Steine
verwenden.



Bitte achten Sie darauf,
dass drei Tage nach
der Verarbeitung, warmes
und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung
bei trockenem Wetter
und Temperaturen
über 7°C.

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln
und EASIHOLD in das
Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein
Sprühgerät ohne
Luftvermischung
(Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut
schütteln und
sicherstellen, dass die
Düse korrekt eingestellt
ist.

2 - ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste
Schicht auf die saubere
und trockene Oberfläche
auf, indem Sie langsam
und kontrolliert sprühen,
um eine gleichmäßige
Abdeckung zu
gewährleisten.

3 - ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht
aufgetragen wurde, harken
oder bewegen Sie die
Steine, um das nicht
beschichtete Material
freizulegen. Auf diese Weise
stellen Sie sicher, dass die
Oberfläche ausreichend mit
EASIHOLD bedeckt ist.

4 - ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht
denselben Vorgang wie in
Phase 2 anwenden.
Sobald eine gleichmäßige
Abdeckung erreicht ist, die
Oberfläche leicht
verdichten, um das beste
Haftungsergebnis zu
erzielen.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT



Nachdem die ersten
beiden Schichten
getrocknet sind, die dritte
und letzte Schicht der
Endbehandlung auf die
Oberfläche auftragen.
Trocknen lassen und falls
notwendig, die Anwendung
für eine bessere Haftung
wiederholen.

24h


24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer
Einsatz



Gelegentlicher
fussgängerverkehr



Befahrbare
Bereiche



Unter
Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MISCHVERFAHREN

VORGESEHENE VERWENDUNG



Gelegentlicher fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

1 - MISCHEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

2 - GIESSEN



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.

3 - VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

METHODE SPRAY

**PULVÉRISER
LENTEMENT**

1 couche= 135 ml/m²
3 couches= 400 ml/m²



Utilisez uniquement
des pierres
lavées et séchées



Garantie 3 jours
d'un climat chaud et sec
après l'installation



Utiliser en l'absence de
pluie et températures
au-dessus de 7°C

EASIHOLD



PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER



5L

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).



800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée



Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.

2 - PREMIÈRE COUCHE



Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.

3 - RÂTISSAGE



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

4 - DEUXIEME COUCHE

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DEUXIÈME JOUR

5 - TROISIÈME COUCHE



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue


24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONS DES AGGREGATS	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			



Utilisation
décorative



Circulation
piétonne
occasionnelle



Zones de
véhicules



Sous les
meubles

VORGESEHENE VERWENDUNG



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

**GRANULATI
ZANDOBBIO**

MÉTHODE DE MÉLANGE

DESTINATIONS D'UTILISATION



Circulation piétonne occasionnelle



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

1 - MÉLANGER



Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

2 - VERSER



Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

3 - COMPACTER



Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONS DES AGGREGATS	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg)
d'EASIHOLD permet de
mélanger environ 125L
(188kg) de pierres.

VERSTUIF METHODE

VERSTUIF
TRAAG

1 LAAG = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 LAGEN = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Gebruik enkel
gespoeld en
droog grind



Warm en droog weer moet verwacht
worden voor de 3 komende dagen na
de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van
regen en bij temperaturen hoger
dan 7°C (44°F)

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

EERSTE DAG

1 - VOORBEREIDING



5L

Schud de fles en giet de EASIHOLD in de verstuiver, Het is aanbevolen om een airless verstuiver te gebruiken.



Pas de eerste laag toe op een proper en droog oppervlakte, door traag en gecontroleerd te verstuiven en voor een gelijkmatige dekking te zorgen.

2 - EERSTE LAAG



Na toepassing van de eerste laaghark zachtjes of beweeg het grind om de niet bedekte materialen bloot te stellen voor de volgende laag. Dit verzekert dat de oppervlakte voldoende bedekt wordt met EASIHOLD.

3 - HARK

4 - TWEEDE LAAG



Voor de tweede laag, volg dezelfde methode als in fase 2. Eens uniforme bedekking is bereikt druk de oppervlakte aan om een beste resultaat om een beste resultaat van hechting te bereiken.

TWEEDE DAG

5 - DERDE LAAG



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

24h


LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

BEOOGDE GEBRUIK




Decoratief
gebruik



Occasioneel
voetgangersverkeer



Toegangswegen



Onder
Meubilair

MENG METHODE

1 - MENG



Giet EASIHOLD in een mengemmer met het grind in een verhouding van 1:25 per volume. Meng tot het materiaal gelijkmatig is bedekt.

2 - STORT



Stort het mengsel op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat de zone waterdoorlatend is en geschikt is voor drainage.

3 - DRUK AAN



Druk het grind aan. Een plat en aangedrukte oppervlakte zal het beste resultaat opleveren.

Voorbeeld: elke 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) EASIHOLD staat toe om ongeveer 125L/33 gal (188kg/415 lbs) grind te mixen.

BEOOGDE GEBRUIK



Occasioneel voetgangersverkeer



Decoratief gebruik



Toegangswegen



Onder Meubilair

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h



Gebruik enkel gespoeld en droog grind



Warm en droog weer moet verwacht worden voor de 3 komende dagen na de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van regen en bij temperaturen hoger dan 7°C (44°F)

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

GRIND AFMETINGEBN	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METODA ROZPYLANIA

SPRYSKIWAĆ
POWOLI

1 WARSTWA= 135 ml/m²
3 WARSTWA= 400 ml/m²



Stosować tylko na kamienie umyte i suche



Gwarancja 3 dni suchych i ciepłych po zastosowaniu preparatu.



Stosować w przypadku braku opadów i przy temperaturze powyżej 7°C

PIERWSZY DZIEŃ

1 - WSTRZĄSNĄĆ I PRZYGOTOWAĆ



5L

Dobrze wstrząsnąć butlą i wlać EASIHOLD do rozpylacza. Zaleca się stosowanie rozpylacza bez wstępnego mieszania powietrza (Airless).



800ml

Dobrze wstrząsnąć butelką i sprawdzić czy dysza jest prawidłowo ustawiona.

2 - PIERWSZA WARSTWA



Nanieść pierwszą warstwę na czystą i suchą powierzchnię, powoli rozpylając produkt w sposób kontrolowany, zapewniając jej równomierne pokrycie.

3 - POGRABIĆ



Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przsunąć lub zgrabić kamienie, aby odłonić materiał nie pokryty produktem. Dzięki temu mamy pewność, że powierzchnia będzie odpowiednio pokryta produktem EASIHOLD.

4 - DRUGA WARSTWA



W drugiej warstwie należy zastosować tę samą metodę co w fazie 1. Po uzyskaniu równomiernego pokrycia, należy przyklepać powierzchnię w celu uzyskania najlepszych rezultatów przyczepności.

DRUGI DZIEŃ

5 - TRZECIA WARSTWA



Po wyschnięciu pierwszych dwóch warstw nałożyć na powierzchnię trzecią i ostatnią warstwę wykończenia. Pozostawić do wyschnięcia i jeśli jest to konieczne, powtórzyć aplikację, aby uzyskać dłuższy efekt.

24h

24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

24h


24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

ZALECENIA

GRUBOŚĆ WARSTWY	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
FRAKCJE KRUSZYW	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

MIEJSCA PRZEZNACZENIA




Dekoracyjne



Ruch pieszy



Strefy podjazdowe



Pod meblami

EASIHOLD



NA BAZIE WODY



NIE TOKSYCZNE



NIE SZKODLIWE



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

METODA MIESZANIA

1 - MIESZAĆ



Wlać produkt EASIHOLD do wiadra i wymieszać z kamieniem w proporcji 1:25 objętościowo. Mieszać do czasu połączenia się składników, do momentu aż cały kamień będzie równomiernie pokryty.

PRZYKŁAD:
Każde 5L (5kg) produktu EASIHOLD należy wymieszać z ilością ok. 125L (188kg) kamienia.

2 - ROZPROWADZIĆ



Rozprowadzić wymieszany materiał na wybrany obszar. Upewnić się, że teren jest przepuszczalny, aby umożliwić całkowity drenaż.

3 - UBIJAĆ



Ubijać kamienie lub ściółkę. Najlepsze rezultaty daje powierzchnia dobrze ubita i zagęszczona.

24h

24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

MIJSCA ZASTOSOWANIA



Ruch pieszy



Dekoracyjne



Strefy podjazdowe



Pod meblami



Stosować tylko na kamienie umyte i suche



Gwarancja 3 dni suchych i ciepłych po zastosowaniu preparatu.



Stosować w przypadku braku opadów i przy temperaturze powyżej 7°C

ZALECENIA

GRUBOŚĆ WARSTWY	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANY
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

FRAKCJE KRUSZYW	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA BAZIE WODY



NIE TOKSYCZNY



NIE SZKODLIWY



VIDEO

GRANULATI ZANDOBIO

POSTREKOVÝ SPÔSOB

ROZPRÁŠOVAŤ
POMALY

1 VRSTVA = 135 ml/m²
3 VRSTVY = 400 ml/m²



Používajte iba umyté a suché kamene



Je potrebné zaručiť teplé a suché počasie nasledujúce 3 dni po aplikácii.



Používajte v neprítomnosti dažďa pri teplotách nad 7 °C (44 °F)

PRVÝ DEŇ

1 - PRETREPÄŤ A PRIPRAVIŤ

2 - PRVÁ VRSTVA

3 - PREHRABAŤ

4 - DRUHÁ VRSTVA



5L

Dobre pretrepať fľašu a naliať EASIHOLD do rozprašovača. Odporúča sa použiť rozprašovač bez predmiešavania vzduchu (Airless).



Naneste prvú vrstvu na čistý a suchý povrch, pomaly a kontrolovane rozprašujte, aby bola pokrytá rovnomerne.



Po nanosení prvej vrstvy hrábkami alebo posunutím kameňov odhalíme nenalakovaný materiál. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že povrch je dostatočne pokrytý EASIHOLDOM.



Pre druhú vrstvu postupujte rovnakým spôsobom ako v kroku 2. Keď sa dosiahne rovnomerné pokrytie, zhrtnite povrch, aby sa dosiahol najlepší výsledok priľnavosti.

24h

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

24h

DRUHÝ DEŇ

5 - TRETIA VRSTVA

24h



Keď prvé dve vrstvy vyschnú, naneste tretiu a poslednú vrstvu na povrch. Nechajte vyschnúť a v prípade potreby aplikáciu zopakujte pre lepšiu priľnavosť.


24h

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

ODPORÚČANIA

HRÚBKA VRSTVY	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
FRAKCIA KAMEŇA	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

OBLASTI POUŽITIA




Dekoratívny účel



Príležitostná pešia premávka



Plochy pre motorové vozidlá



Pod nábytok

EASIHOLD



NA VODNEJ BÁZE



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METÓDA MIEŠANIA

1 - MIESAŤ

2 - ROZLIAŤ

3 - ZHUTNIŤ



Naliať EASIHOLD do miešacieho vedra s kameňmi v pomere 1:25 podľa objemu. Miešať, kým nie je všetok materiál rovnomerne pokrytý.



Naliať zmiešaný materiál do požadovanej oblasti. Uistiť sa, že plocha je priepustná pre úplné odvodnenie.



Zhutniť kamene alebo mulč. Zarovnaný a zhutnený povrch prinesie najlepšie výsledky.

PRÍKLAD:
Každých 5 l (5 kg) EASIHOLDU umožňuje zmiešať približne 125 l (188 kg) kameňov.

OBLASTI POUŽITIA



Príležitostná pešia premávka



Dekoratívny účel



Plochy pre motorové vozidlá



Pod nábytok

24h

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

24h



Používajte iba umyté a suché kamene



Je potrebné zaručiť teplé a suché počasie nasledujúce 3 dni po aplikácii.



Používajte v neprítomnosti dažďa pri teplotách nad 7 °C (44 °F)

ODPORÚČANIA

HRÚBKA VRSTVY	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

FRAKCIA KAMEŇA	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA VODNEJ BÁZE



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI ZANDOBIO

METODA POSTŘÍKU

ROZPRÁŠOVAT
POMALU

1 VRSTVA = 135 ml/m²
3 VRSTVY = 400 ml/m²



Používejte pouze omyté
a suché kameny



Je nutné zajistit teplé
a suché počasí po následující
3 dny po aplikaci.



Používejte za nepřítomnosti
deště při teplotách
nad 7 °C (44 °F)

EASIHOLD



NA VODNÍ BÁZI



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

PRVNÍ DEN

1 - ZATŘÁST A PŘIPRAVIT




5L

Dobře protřepat lahvičku a nalít EASIHOLD do rozprašovače. Doporučuje se použít rozprašovač bez předmíchání vzduchu (Airless).



Naneste první vrstvu na čistý a suchý povrch, pomalu a kontrolovaně rozprašujte, aby byla zajištěna rovnoměrná pokrývka.



Dekorativní použití



Příležitostná
pěší
doprava

2 - PRVNÍ VRSTVA




Po nanesení první vrstvy hráběmi nebo posunutím kamenů odhalte nepokryté části materiálu. Tímto způsobem zajistíte, že povrch bude dostatečně pokryt EASIHOLDEM.



Pro druhou vrstvu postupujte stejným způsobem jako ve fázi 2. Jakmile dosáhnete rovnoměrného pokrytí, ztuhnete povrch pro nejlepší výsledky přilnavosti.



Plochy
pre motorové
vozidlá



Pod
nábytek

DRUHÝ DEN

5 - TŘETÍ VRSTVA



Jakmile první dvě vrstvy vyschnou, naneste třetí a poslední vrstvu na povrch. Nechte zaschnout a v případě potřeby aplikaci zopakujte pro lepší přilnavost.

24h

NECHAT SCHNOUIT 24 HODIN

24h

24h

NECHAT SCHNOUIT 24 HODIN

24h

DOPORUČENÍ

TLOUŠŤKA VRSTVY	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KAMENNÍ FRAKCE	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

URČENÍ K POUŽITÍ

MÍCHÁČÍ ZPŮSOB

1 - MÍCHÁT

2 - ROZLÍT

3 - ZHUTNIT



Nalijte EASIHOLD do míchačky s kameny v poměru 1:25 podle objemu. Míchejte, dokud nebude celý materiál rovnoměrně pokryt.



Nalijte smíchaný materiál do požadované oblasti. Ujistěte se, že plocha je propustná pro úplný odtok.



Zhutněte kameny nebo mulč. Vyrovnaný a zhutněný povrch přinese nejlepší výsledky.

PŘÍKLAD:
Každých 5 l (5 kg) EASIHOLDU umožňuje smíchat přibližně 125 l (188 kg) kamenů.

24h

NECHAT VYSCHNOUT 24 HODIN

24h

URČENÍ K POUŽITÍ



Příležitostná pěší doprava



Dekorativní použití



Plochy pro motorové vozidla



Pod nábytek

Používejte pouze omyté a suché kameny

Je nutné zajistit teplé a suché počasí po následující 3 dny po aplikaci.

Používejte za nepřítomnosti deště při teplotách nad 7 °C (44 °F)

DOPORUČENÍ

TLOUŠŤKA VRSTVY	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KAMENNÍ FRAKCE	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			



EASIHOLD



NA VODNÍ BÁZI



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

PERMETEZÉSES MÓDSZER

PERMETEZZEN
LASSAN

1 RÉTEG = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 RÉTEG = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Kizárólag mosott és
száraz kövekkel használja.



A következő 3 napon
meleg és száraz időjárás
szükséges



Csapadékmentes időben
használja 7°C (44°F)
feletti hőmérsékleten

ELSŐ NAP

1 - ELŐKÉSZÍTÉS



5L
(1.3 gal)

Rázza fel a flakont, majd
öntse az EASIHOLD-ot
a permetezőbe. Légmentes
permetező használata
javasolt.



800ml
(0.21 gal)

Rázza fel a flakont,
és győződjön meg róla,
hogy a szórófej megfelelően
van beállítva.



Vigye fel az első réteget
tisztá és száraz felületre.
Permetezzen lassan és
figyelmesen, biztosítva
az egyenletes fedést.



Az első réteg felhordása
után gereblyézza át,
vagy mozgassa meg a
köveket, hogy a nem
bevont részek is szabaddá
váljanak. Ez biztosítja, hogy
a felület megfelelően
bevonásra kerüljön
EASIHOLD-dal.



A második réteget ugyanúgy
vigye fel, mint az elsőt.
Az egyenletes fedés elérése
után tömörítse a felületet a
legjobb tapadás érdekében

24h

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL

24h

MÁSODIK NAP

5 - HARMADIK RÉTEG



Miután az első két réteg
megszáradt, vigye fel a
harmadik, egyben végső
réteget a felületre. Hagyja
megszáradni, és szükség
esetén ismételje meg a
felhordást az erősebb kötés
érdekében.

24h

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL


24h

AJÁNLÁSOK

RÉTEGVASTAGSÁG	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KAVICS MÉRET	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET




Dekorációs
felhasználás



Alkalmankénti
gyalogos
forgalom



Kocsibeállók



Kerti bútorok
alá

EASIHOLD



VÍZBÁZISÚ



NEM MÉRGEZŐ



NEM KÁROS



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

KEVERÉSI MÓDSZER

1 - KEVERÉS



Öntse az EASIHOLD-ot a keverővödörbe a kövekkel együtt, 1:25 térfogatarányban. Keverje addig, amíg az anyag egyenletesen be nem vonja az összes követ.

2 - KIÖNTÉS



Öntse a bekevert anyagot a kívánt területre. Ügyeljen arra, hogy a felület vízáteresztő legyen a megfelelő vízelvezetés érdekében.

3 - TÖMÖRÍTÉS



Tömörítse a köveket. A simára egyengetett és tömörített felület biztosítja a legjobb eredményt.

PÉLDA: Minden 5 liter/1.3 gallon (5 kg/11 lbs) EASIHOLD segítségével körülbelül 125 liter/33 gallon (188 kg/415 lbs) kő keverhető be.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET



Alkalmankénti gyalogos forgalom



Dekorációs felhasználás



Kocsibeállók



Kerti bútorok alá

24h

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL

24h



Kizárólag mosott és száraz kövekkel használja.



A következő 3 napban meleg és száraz időjárás szükséges



Csapadékmentes időben használja 7°C (44°F) feletti hőmérsékleten

AJÁNLÁSOK

RÉTEGVASTAGSÁG	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KAVICS MÉRET	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



VÍZBÁZISÚ



NEM MÉRGEZŐ



NEM KÁROS



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO