

DUPLI-COLOR CAR`S RALLYE CLEAR COAT

Art.-Nr.: 385858, 693830, 720352



Technisches Merkblatt

Überzugslack für DUPLI-COLOR Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis, wie z.B. Felgen-, Neon- und weitere Farbsprays. Zusätzlicher Glanz und Schutz für alle Rallye-Lackierungen.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Acryl-Qualität
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Hervorragende Glanzbeständigkeit
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Schnelltrocknend
- Lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)
- Witterungs- und schmutzbeständig
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Nach Durchtrocknung beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen Bedingt benzinbeständig

Physikalische & chemische Daten

- Base: Acryllack (AC)
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
 - ◊ glänzend, >75 GE
 - ◊ hochglänzend, >85 GE
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
 - ◊ 600 ML – 1,5 - 2,3 m²
- Griffest: 50 min
- Dust dry: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 600 ML

Hinweise zur Benutzung

- Die vorherige Lackierung mind. 30 Minuten trocknen lassen (genauen Anwendungstext der vorherigen Lackierung beachten)
- Klarlackdose vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Aus ca 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Sprühnebel nach 24 Stunden mit presto Polier- und Schleifpaste wegpolieren.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht:

MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. .

Stand: 15. März 2021 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

