



0432

**Knauf Aquapanel GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
09**

0014_Perlite Dämmplatte EPB_001_10042013

ETA-15/0004

Wärmedämmplatten aus expandiertem Perlit, abweichend von
DIN EN 13169

Nennstärke	50mm-200mm
Nennlänge	500mm - 1250mm
Nennbreite	400mm - 1250mm
Rohdichte	90-105 kg/m ³
Zugfestigkeit senkrecht	≥80 kPa
Druckfestigkeit	CS (10/Y) 200
Biegefestigkeit	≥120 kPa
Dimensionsstabilität bei def. Temperatur- und Feuchtebedingungen	max ±0,5%
Verformung bei Druck und Temperaturbeanspruchung	DLT(3)5
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1
Wärmeleitfähigkeit λ_N	0,045 W/mK