

**Selbstklebendes Universal-Dichtband auf Butyl-Kautschuk-Basis
zur Dichtung und Reparatur von Fugen, Nähten und zur Anschlussabdichtung Fenster/Baukörper innen**

EIGENSCHAFTEN

- Stark selbstklebend
- Asymmetrisches Trennpapier
- Einseitig mit Kunststoffvlies kaschiert
- Nach DIN 4102 B2 geprüft
- Universell innen und außen einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten
- Dampfdicht
- Überstreich- und überputzbar
- Profiligerecht anpassbar
- Elastoplastisches Verhalten
- Thermischer Nachschweißeffekt

EINSATZBEREICHE

TEROSON TA Fleece wird eingesetzt zur Dichtung oder Reparatur von Fugen, Nähten, Rissen, Blechverwahrungen. Zur dampfdichten Innenabdichtung Fenster bzw. Fensterelement/ Baukörper sowie im Rohrleitungs-, Lüftungs- und Glasdachbau im Innen- und Außenbereich. Ebenso zur Anschluss- und Überlappingsabdichtung im Dachbereich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen fest, trocken, öl- und staubfrei sein. Ein Voranstrich mit TEROSON PR PRIMER M+S wird bei folgenden Untergründen empfohlen: Beton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und anderen porösen Untergründen sowie bei Vliesband-Überlappungen.

Ohne Primer kann TEROSON TA Fleece auf glatten Untergründen wie Aluminium, Zinkblech, Polyester, Glas, Dachbahnen auf Basis ECB, EPDM, PIB, CR u.a. eingesetzt werden. Ein Voranstrich mit TEROSON PR PRIMER M+S erhöht jedoch die Anfangshaftung. Beim Einsatz in Verbindung mit monomer weichgestellten PVC-Kunststoffbahnen (PVC-P-NB) wird ein zweimaliger Voranstrich mit TEROSON AD 914 als Weichmachersperre empfohlen.

VERARBEITUNG

TEROSON TA Fleece wird nach Abziehen der Trennfolie auf den Haftgrund aufgeklebt und sorgfältig angedrückt. Noch bessere Haftung erzielt man durch Verwendung einer Andrückrolle.

Hinweis: Bei Abdichtungen von Fenster- und Türanschlüssen gegen Balkone oder Terrassen sind die Vorschriften der DIN 18 195 zu beachten. Hierfür ist TEROSON FO KSK M+S einzusetzen.

BITTE BEACHTEN

Bei freiliegenden Anwendungen Kunststoffvlies zum Schutz gegen Verwitterung überstreichen (Baudispersionsfarben). Für Abdichtungen im Überkopfbereich ohne zusätzliche Befestigung können wir aufgrund der wechselnden Gegebenheiten TEROSON TA Fleece nicht empfehlen.

LAGERUNG

36 Monate in der Originalverpackung.

VERPACKUNG

Rollenlänge	Abmessung
15 m	180 mm x 1,5 mm

ENTSORGUNGSHINWEISE

Die Entsorgung der Verpackung erfolgt über grüner Punkt.

TECHNISCHE DATEN

TEROSON TA Fleece

Farbe:	grau
Mechan. Verhalten:	selbstklebend, elastoplastisch, hohe Klebkraft, in Längsrichtung formstabil, in Querrichtung bis zu 10 % dehnbar, bitumenverträglich
Temperaturbeständigkeit:	40 °C bis +80 °C (in der Kälte wird die Masse zäher und weniger klebrig, in der Wärme weicher und stärker klebrig) kurzfristig bis 1 h +200 °C Verarbeitungstemperatur
Diffusionswiderstandszahl:	μ = ca. 145.000 (DIN 53 122) sd-Wert ca. 220 m fällt in Gruppe 200 gemäß AG/Q112 Tab.1

**Überstreich- und
Überputzbarkeit:**

mit üblichen Baudispersions-
farben gegeben, auch Putze
haften. Das Band ist jedoch in
der Regel flexibler als die Farben
und Putze, so dass bei Dehnungen
Risse in Farbe und Putz auftreten
können.

**Verarbeitungstemperatur
(Luft/Untergrund):**

+5 °C bis +40 °C

TEROSON PR PRIMER M+S

Ablüfzeit: bei Normalklima 20 bis 60 Minuten

Verbrauch: 100 - 300 g/m² je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerzeit: 12 Monate

Lagertemperatur: +10 °C bis +25 °C

Frostgefährdet: ja

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen lokalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50% relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen sind Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu beachten.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unsere Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrung berücksichtigt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Henkel AG & Co. KGaA
Bautechnik Deutschland
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf
Telefon 02 11/797-0
Fax 02 11/798-3869

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Abt. Bautechnik
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon 01/711 04-26 07
Fax 01/711 04-26 59

Henkel & Cie AG
Salinenstr. 1
CH-4133 Pratteln 1
Telefon 061/825 70 00
Fax 061/825 74 46
Internet: www.TEROSON-bautechnik.com

