

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



V.O.R. Mauermörtel mit Trass VK 01 T



V.O.R. Mauermörtel mit Trass zum Mauern mit gleichzeitiger Fugengestaltung bei stark saugenden Steinen.

Technische Information	
Mörtelklasse gem. DIN EN 998-2	M5
Mörtelgruppe gem. DIN V 18580	NM IIa
Druckfestigkeit:	> 5 N/mm ²
Körnung:	0 - 2 mm
Verarbeitungszeit:	bei 20 °C bis 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Konsistenz:	schwachplastisch
Wasserbedarf:	ca. 5,5 l je 40 kg
Ergiebigkeit:	ca. 26 l je 40 kg
Lagerung:	trocken
Lieferform:	40-kg-Sack, Silo
Farben:	grau, beige-weiß, grau-weiß, dunkelgrau, anthrazit

EIGENSCHAFTEN:

- durch eingestelltes Wasserrückhaltevermögen kein Absetzen von Wasser
- herausquellender Mörtel reißt nicht ab, ein Zusetzen der innenliegenden Luftsicht bei zweischaligem Mauerwerk kann damit wirkungsvoll vermieden werden
- geringeres Ausblührisiko durch Trass
- keine Verschmutzung der Sichtflächen durch Mörtelleim
- witterungsbeständig, schlagregensicher und frostbeständig nach Erhärtung
- kraftschlüssiger Haftverbund in den Kontaktflächen zwischen Mörtel und Steinen
- kein Verdursten oder Aufbrennen des Mörtels
- hohes Standvermögen durch spezielles Stützkorn
- leichte und zeitsparende Verarbeitung

ANWENDUNG:

- V.O.R. Mauermörtel zum „Verblenden Ohne Risiko“
- zum vollfügigen Mauern mit abschließendem Fugenglattstrich von schlagregensicheren Sicht- und Verblendmauerwerk
- Spezial-Trockenmörtel zur Vermauerung von stark saugenden Vormauersteinen und Verblendziegeln

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- Mörtelklasse M5 gem. DIN EN 998-2
- Mörtelgruppe NM IIa gem. DIN V 18580
- Trass gem. DIN 51043
- hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197
- Zuschlagstoffe in günstiger Zusammensetzung
- farbige VOR Mauermörtel enthalten anorganische Farbpigmente die witterungsbeständig, licht- und zementecht sind
- übertrifft die Anforderungen für Haftscherfestigkeit gem. DIN 1053 und der Fugendruckfestigkeit gem. Richtlinie DGfM
- güteüberwacht
- chromatarm

MÖRTELSYSTEME

V.O.R. Mauermörtel mit Trass VK 01 T



VERARBEITUNG:

Der Sackinhalt (40 kg) wird mit ca. 5,5 Liter Wasser zu einem verarbeitungsfähigen Mörtel angemischt. Angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser zugeben, sonst Farbdifferenzen möglich. Alle Stoß- und Lagerfugen sind vollfüig herzustellen. Herausquellender Mörtel verschmutzt nicht die Sichtfläche und kann mit einer Mörtelkelle leicht abgenommen werden.

Der Fugenglattstrich erfolgt nach dem Anziehen des Mörtels bündig oder leicht zurückliegend. Wir empfehlen den Fugenglattstrich mittels Holzspan oder Kunststoffschlauch, je nach gewünschter Oberflächenstruktur, auszuführen. Der Zeitpunkt der Bearbeitung ist abhängig von der Saugfähigkeit des verwendeten Steinmaterials und den Witterungsbedingungen. Den Fugenglattstrich jeweils bei gleichem Versteifungsgrad des Mörtels durchführen. Mauerwerk bei Arbeitsunterbrechungen abdecken.

Das frische Mauerwerk bzw. die soeben glatt gestrichene Fuge ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie). Verblendarbeiten nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter +5 °C ausführen.

ERGIEBIGKEIT:

40 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 26 Liter Nassmörtel.

VERBRAUCH:

Erfahrungswerte für 1 m²

(ohne Streuverluste):

NF-Vollstein	ca. 43 kg
NF-Lochstein (mittlere Lochung)	ca. 49 kg
DF-Vollstein	ca. 49 kg
DF-Lochstein (mittlere Lochung)	ca. 54 kg
DF-Sparverbinder	ca. 23 kg
DF-Sparverbinder (Lochstein)	ca. 28 kg
2 DF-Vormauerstein	ca. 32 kg

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

40-kg-Sack, Silo

FARBEN:

grau, beige-weiß, grau-weiß, dunkelgrau, anthrazit
Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können die Farbtöne auch in Abhängigkeit vom jeweiligen Herstellwerk variieren.
Fugen- und V.O.R. Mauermörtel aus unterschiedlichen Herstellwerken nicht am Objekt vermischen.

Unterschiedliche Witterungs- und Verarbeitungsbedingungen beeinflussen ebenfalls die Farbgebung. Wir empfehlen daher das vorherige Anlegen einer Musterfläche.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.



MÖRTELSYSTEME

V.O.R. Mauermörtel mit Trass VK 01 T



CE	
0778, 1106, 0790, 1497	
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück	
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853	
13	
Nr. 100760	
EN 998-2	
Normalmauermörtel G	
V.O.R. Mauermörtel mit Trass zum Mauern mit gleichzeitiger Fugengestaltung bei stark saugenden Steinen.	
Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit:	M5
Verbund- festigkeit:	Charakteristische Anfangs- scherfestigkeit (Haftscher- festigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Wasserauf- nahme:	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5}) (Tabellenwert)
Chloridgehalt:	≤ 0,10 M.-%
Wasserdampf- durchlässigkeit μ :	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähig- keit $\lambda_{10,dry}$:	≤ 0,82 W/(mK) für P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) für P = 90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwider- stand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerech- ter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015



V.O.R. Mauermörtel mit Trass VK 01 T

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240