

UNIFIX®-S3

Hochflexibler Fliesenklebemörtel

Art.-Nr. 2 04330

CE	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2 – 8 D-32760 Detmold 18 2 04330	
EN 12004 UNIFIX-S3 Normal erhärtender zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich	
C2	
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach	
Frost-/Tau-wechsel-Lagerung:	≥ 1 N/mm²



- hochflexibler Spezialfliesenkleber
- für schwierige Untergründe und hohe Belastungen
- auch auf jungen Untergründen
- wasserfest und frostbeständig
- dampfdiffusionsoffen
- für den Innen- und Außenbereich
- gemäß DIN EN 12004, C2 TE S2

Einsatzgebiete:

UNIFIX-S3 wird als Dünnbettmörtel besonders zum Verlegen von Steinzeug mit geringer Wasseraufnahme ≤ 0,5 % (Feinsteinzeug), Steinzeug, Klinker und Mosaik auf jungen zementären Untergründen eingesetzt. Durch die hohe Verformbarkeit von UNIFIX-S3 können schädigende Scherspannungen im Belag weitgehend kompensiert werden. UNIFIX-S3 kann durch die Wasserzugabe in standfester oder Fließbett-Konsistenz eingestellt werden.

UNIFIX-S3 ist besonders für die Verwendung auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbädern und Behältern, auf beheizten Konstruktionen, auf jungen, belastbaren, zementgebundenen Untergründen und für das Verlegen von Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme geeignet.

Durch die hohe Elastizität werden mit UNIFIX-S3 auch hohe Spannungen, wie sie z. B. zwischen Untergrund und Belag im Außenbereich oder bei der Verlegung auf jungen, begehbaren Zementestrichen (ab ca. 3 Tage nach Erstellung) und Heizestrichen auftreten, zuverlässig aufgenommen.

Die Dampfdiffusionsfähigkeit von UNIFIX-S3 gewährleistet ein Austrocknen noch feuchter, zementgebundener Untergründe auch bei frühzeitiger Verlegung. Das zwingende Aufheizen des Estriches vor der Verlegung keramischer Materialien kann entfallen.

Beim Verlegen von Natursteinmaterialien sind die produktspezifischen Eigenschaften des Natursteins, Verfärbungs- und Schüsselungsempfindlichkeit zu berücksichtigen.

UNIFIX-S3 ist Systemkomponente des Fliesenverbund-Abdichtungssystem AQUAFIN-TBS. UNIFIX-S3 ist geeignet auf mineralischen- und dispersionsgebundenen SCHOMBURG-Verbundabdichtungen in den Beanspruchungsklassen A, B, AO und BO und den Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I, W1-B und W2-B.

UNIFIX-S3 ist geeignet für die Verwendung in Innenräumen gemäß dem AgBBBewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), Französischer VOC-Verordnung und dem Belgischen Königlichen Dekret C-2014/24239. Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von Gebäudezertifizierungssystemen gemäß DGNB, LEED, BREEAM, HQE führt. Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 gemäß DGNB-Kriterium „ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt“.

UNIFIX®-S3

Technische Daten:

	A-Komponente	B-Komponente
	UNIFIX-S3	UNIFIX-S3
	Pulverkomponente	Flüssigkomponente
		UNIFLEX-F
Basis:	Zuschlag, Zement, Additive	Flüssigkunststoff
Farbe:	grau	weiß
Mischungs- verhältnis:	3 Gew.-Teile	1 Gew.-Teil
Lieferform:	15 kg-Sack + 25 kg-Sack +	5 kg-Kanister 8,33 kg-Kanister
Lagerung:	trocken, 12 Monate im original verschlossenen Gebinde	frostfrei,

Voll belastbar*):	nach frühestens 14 Tagen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Reinigung:	unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Verformbarkeit:	≥ 5 mm gemäß DIN EN 12004
Prüfung:	gemäß EN 12004, Kiwa GmbH, Prüfbericht P 10619-1a sehr emissionsarm gemäß GEV- EMICODE, AgBB-Schema, Französischer VOC Verordnung und dem Belgischen Königlichen Dekret C-2014/24239
Verbrauch:	ca. 2,80 kg/m ² bei 6 mm Zahnung ca. 3,70 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 4,70 kg/m ² bei 10 mm Zahnung

*) Die Werte gelten für +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten.

UNIFIX-S3 (Kombinationsprodukt)

Mischungsverhältnis:

Standfest:	15 kg A-Komp. (Pulver) : 5 kg B-Komp. : bis 0,25 l Wasser 25 kg A-Komp. (Pulver) : 8,33 kg B-Komp. : bis 0,40 l Wasser
Fließbett:	15 kg A-Komp. (Pulver) : 5 kg B-Komp. : bis 1,35 l Wasser 25 kg A-Komp. (Pulver) : 8,33 kg B-Komp. : bis 2,25 l Wasser

Verarbeitungs-/

Untergrundtemp.: +5 °C bis +25 °C

Verarbeitungszeit*): ca. 60 Minuten

Klebeoffene Zeit*): ca. 30 Minuten

Dünnbettmörtel: bis ca. 5 mm Schichtdicke

Verfugbar*): Mit der standfesten Einstellung ist
in der Regel eine Verfugung am
Folgetag möglich. Bei Verwendung
der Fließbettmörtel Einstellung kann in
der Regel nach zwei Tagen, je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes,
verfugt werden.

Begehrbar*): nach frühestens einem Tag, je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes und
gewählter Konsistenz

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, ausreichend
ebenflächig, frei von durchgehenden Rissen und frei von
trennenden Substanzen, z. B. Öl, Farbe, Sinterschichten
und losen Bestandteilen, sein. Er muss eine weitgehend
geschlossene und seiner Art entsprechende
Oberflächenbeschaffenheit und Festigkeit aufweisen.
Bei der Fliesenverlegung sind für den Untergrund, die
Untergrundvorbehandlung und die Verarbeitung die
DIN 18157, Teil 1 und die davon abweichenden
Verarbeitungsvorschriften von UNIFIX-S3 maßgeblich.
Saugende Untergründe mit ASO-Unigrund grundieren.
Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen, abgesaugt
und wie alle calciumsulfatgebundenen Untergründe mit
ASO-Unigrund-K, 1:3 mit Wasser verdünnt, grundiert
werden. Heizestriche müssen vor den Belagsarbeiten
nach den anerkannten Regeln der Technik aufgeheizt
werden. Für die Beurteilung der Belegereife ist eine
Feuchtemessung mit dem CM-Gerät durchzuführen. Der
CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei

- CA ohne Fußbodenheizung ≤ 0,5 %
- CA mit Fußbodenheizung ≤ 0,3 %

UNIFIX®-S3

nicht übersteigen.

Auf zementgebundenen Estrichen können mit UNIFIX-S3, sobald diese belastbar sind, Fliesen verlegt werden, Betonuntergründe nach 28 Tagen, unabhängig von der Restfeuchte.

Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung FBH-AD aus der Fachinformation „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen.

Unebenheiten auf belegereifen Bodenflächen können vorab mit z. B. SOLOPLAN-30-PLUS ausgeglichen werden.

Verarbeitung:

UNIFIX-S3 ist ein Kombinationsprodukt und wird im abgestimmten Mischungsverhältnis ausgeliefert. In einen sauberen Mischeimer wird zunächst die B-Komponente gegeben. Danach wird die A-Komponente (Pulver) zugegeben und so lange gemischt, bis eine homogene Masse entsteht. Zur leichteren Verarbeitung kann anschließend bis max. 9 % Wasser - bezogen auf die A-Komponente - zugegeben werden. Nach kurzer Reifezeit, ca. 3 Minuten, ist der angemischte Dünnbettmörtel nochmals aufzurühren. Nicht mehr UNIFIX-S3 anmischen, als innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten verbraucht werden kann.

Mischungsverhältnis, **standfest** und stark verformbar (entspricht Klasse C2 TE S2, Durchbiegung > 5 mm):

5 kg B-Komponente : bis 0,25 l Wasser : 15 kg

A-Komponente

8,33 kg B-Komponente : bis 0,40 l Wasser : 15 kg

A-Komponente

Mischungsverhältnis, **Fließbett** und stark verformbar (entspricht Klasse C2 E S2, Durchbiegung > 5 mm):

5 kg B-Komponente : bis 1,35 l Wasser : 15 kg

A-Komponente

8,33 kg B-Komponente : bis 2,25 l Wasser : 25 kg

A-Komponente

Mit der standfesten Einstellung ist in der Regel eine Verfugung am Folgetag möglich. Bei Verwendung der Fließbettmörtel Einstellung kann in der Regel nach zwei Tagen verfugt werden.

UNIFIX-S3 auf den Untergrund flächig aufspachteln und je nach Plattenformat/Material mit der geeigneten Zahnung durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen. Im Außenbereich und Dauernassbereich ist auf eine weitgehend hohlraumarme Bettung der Fliesen und Platten zu achten. Bewährt haben sich dafür Spezial-Zahnkellen (z. B. HFV-Zahnung, Flowline).

Wichtige Hinweise:

- Die einschlägigen Richtlinien (DIN, ZDB-Merkblätter) bestehen nach wie vor auf Einhaltung der 28-Tage-Wartezeit für zementgebundene Verlegeuntergründe. Langjährige Erfahrungen mit dem elastischen Dünnbettmörtel UNIFIX-S3 haben gezeigt, dass eine schadensfreie Verlegung auch auf jüngeren Untergründen sicher möglich ist. Voraussetzung für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen ist die Beachtung folgender Kriterien: Die Anordnung von Bewegungsfugen entspricht den einschlägigen Richtlinien. Eine Kleberbettdicke von mind. 3 mm ist einzuhalten (je nach Anstellwinkel ca. 10 mm Zahnkelle), um geringfügige Verformungen des Untergrundes auffangen zu können. Das Aufheizen von beheizten Estrichkonstruktion ist in der Regel ab dem 21. Tag nach dem Einbringen entsprechend den einschlägigen Richtlinien (ZDB-Merkblatt) vornehmen. Die Verlegung beginnt frühestmöglich, nach Begehrbarkeit des Estriches i.d.R. nach mind. 3 bis 8 Tagen. Der Estrich muss mindestens 70% seiner Endfestigkeit erreicht haben (im Normalfall nach 7 Tagen). Die Verfugung mit hydraulisch erhärtenden Fugenmörtel, z. B. ASO-Flexfuge oder HF05-Brillanfuge, ausführen. Bei Arbeiten auf jungen, zementgebundenen Untergründen (Estrich, Heizestrich) ist die verminderte

UNIFIX®-S3

Belastbarkeit der Estrichkonstruktion zu beachten. Keine schweren Werkzeuge, Belagsmaterialien etc. insbesondere an bruchgefährdeten Stellen auf dem Estrich lagern – Lastverteilungsmaßnahmen vornehmen.

- Bei der Verlegung von Natur- und Kunststein sind die produktspezifischen Eigenschaften der Belagsmaterialien (Verfärbungsneigung, Schüsselungsgefahr etc.) und die Verlegeempfehlungen der Hersteller zu beachten. Wir empfehlen Probeverklebungen durchführen.
- Zur Vermeidung von Schüsselungseffekten durch Wasseraufnahme empfehlen wir bei Agglomeraten/ Kunststeinen die Verwendung von ASODUR-EK98/ ASODUR-DESIGN.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft können zu einer frühzeitigen Hautbildung bzw. einer verkürzten offenen Zeit führen.
- UNIFIX-S3 ist ein hydraulisch erhärtender Mörtel mit Dispersionsanteil, der bis zur vollständigen Aushärtung, die bei ungünstigen Witterungseinflüssen/klimatischen Bedingungen einige Tage dauern kann, vor Wasser- und Frosteinwirkung zu schützen ist.
- Eine Befüllung von Becken, Behältern etc. ist frühestens nach 28 Tagen vorzunehmen.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von UNIFIX-S3 schützen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Calciumsulfatgebundene Untergründe mit ASO-Unigrund-GE oder ASO-Unigrund-K (MV 1:3 mit Wasser) grundieren! Zur Vermeidung von Ettringit-Bildung bei calciumsulfatgebundenen Untergründen eignet sich UNIFIX-AEK für das Verlegen von Fliesen auf diesen Untergründen bis zu Restfeuchtigkeiten von 1,0% bei beheizten bzw. 1,5% nach CM bei unbeheizten Konstruktionen!
- Bereits im Abbindprozess befindlichen Dünnbettmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen, es besteht die Gefahr einer unzureichenden Festigkeitsentwicklung!
- Der Direktkontakt zwischen zementärem Fliesenmörtel und Magnesitestrich führt zu der Zerstörung des

Magnesitestriches durch eine chemische Reaktion, die als „Magnesiatreiben“ bekannt ist. Eine rückwärtige Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen sein. Der Magnesit-Untergrund ist mechanisch aufzurauen und mit dem Epoxidharz ASODUR-V360W zzgl. max. 5% Wasser zu grundieren (ca. 250 g/m²). Nach einer Wartezeit von ca. 12 Std. bis 24 Std. bei +20 °C ist die zweite Schicht ASODUR-V360W aufzutragen (ca. 300–350 g/m²). Die noch frische zweite Schicht ist mit Quarzsand der Körnung 0,5–1,0 mm im Überschuss abzustreuen. Nach einer weiteren Wartezeit von ca. 12–16 Std. erfolgen die Verlegearbeiten.

- Im Dauerunterwasserbereich (Schwimmbäder, Behälter etc.) ist auf eine weitgehend hohlraumarme Bettung der Fliesen und Platten zu achten. Dafür haben sich Spezial-Zahnkellen (z. B. HFV-Zahnung, Flowline) bewährt. Das Aufziehen des Verlegemörtels auf der Plattenrückseite kann bei geeigneter Verletechnik entfallen, insofern von planerischer Seite nicht ausdrücklich das Floating-Buttering-Verfahren vorgeschrieben ist. Es empfiehlt sich, das Arbeitsergebnis kontinuierlich zu überprüfen.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von UNIFIX-S3 schützen!

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1

